

EPOLISSE

Description

EPOLISSE est un revêtement de sol autolissant basé sur un système époxy bi composant sans solvant, sans odeur. **EPOLISSE** confère une très grande résistance mécanique et chimique sur de nombreux types de supports, ce qui permet de réaliser des revêtements de sol soumis à de fortes contraintes de trafic.

Sa grande plage de températures d'application vous permettra d'utiliser cette résine à partir de 10°C à 80% d'humidité relative, jusqu'à 30°C.

Applications

- Revêtement de sol industriel
- Revêtement de sol décoratif

Propriétés physiques à 23 °c

Propriétés	Unité	Valeur
Ratio de mélange Base/Durcisseur	en masse	02/01/12
Maniabilité	minute	20
Sec au toucher	heure	8
Séchage à coeur	heure	48
Ouverture trafic	heure	24

Stockage

EPOLISSE peut être stocké dans un endroit sec et de préférence dans son emballage d'origine. Dans ce cas avec des températures normales de stockage, la durée de vie de cette résine est de 1 an. Stocker à des températures comprises entre 5 et 40°C, hors gel.

Manipulation

Pour les précautions de manipulation, se référer à la fiche de données de sécurité.

Préparer le support (voir fiche de préparation du support).

Verser le contenu du bidon de **EPOLISSE Durcisseur** (5 Kg) dans le seau contenant le **EPOLISSE Base** (10 Kg). Mélanger vigoureusement à l'agitateur à mortier pendant 2 minutes.

Appliquer le mélange sur le support au peigne à colle (dent en V 5 mm) ou à la taloche. Travailler par bande de 1 m de largeur.

Attendre 24 heures minimum et 48 heures maximum pour appliquer la deuxième couche (si nécessaire).

Si la deuxième couche s'applique au-delà de 48 heures, poncer la surface de la première couche.

Rendement : 1 Kg/m² par couche.

Laisser sécher 24 heures avant d'ouvrir au trafic.

Les outils souillés par la résine encore fraîche peuvent se nettoyer à l'aide de **RESINET** ou de notre **RESISSOLVE**.

Toutes les recommandations à l'usage de nos produits que nous donnons par écrit, verbalement ou de façon implicite à partir des résultats des essais effectués par nous sont basées sur l'état actuel de nos connaissances. Bien que les informations contenues dans cette fiche soient exactes, aucune responsabilité ne peut être acceptée à l'égard de ces informations. Nous garantissons seulement que nos produits répondent aux spécifications désignées et ne font aucune autre garantie expresse ou implicite, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier que les conditions d'application sont hors de notre contrôle.

