

# SUB PAINT

## Description

**SUB PAINT est** une resine époxy bi composant à l'eau, sans solvant, sans odeur.

Il confère une très grande résistance mécanique et chimique à de nombreux types de supports, même sur supports humides.

Sa grande plage de température d'application vous permettra d'utiliser **SUB PAINT** à partir de 10°C à 80% d'humidité relative.

**SUB PAINT** s'applique en une ou une ou deux couches au pinceau ou au rouleau suivant la porosité du support.

**SUB PAINT** doit être idéalement appliqué sur un primaire époxy du type prim + ou prim « o » suivant le support.

**SUB PAINT** est facile d'utilisation, d'une grande maniabilité, et les outils se nettoient à l'eau.

## Applications

- sol
- bois
- ciment, béton
- supports humides

## Propriétés physiques

Propriétés	Unité	Valeur
Ratio de mélange Base/Durcisseur	en poids	1part / 3 parts
Maniabilité	heure	0,5
Sec au toucher	minute	2
Hors poussière	heure	2
Séchage à coeur	heure	24
Recouvrabilité	heure	4
COV	g/l	Maximum 20

## Stockage

**SUB PAINT** peut être stocké dans un endroit sec et de préférence dans son emballage d'origine.

Dans ce cas avec des températures normales de stockage, la durée de vie de **SUB PAINT** est de 1 an.

Stocker à des températures comprises entre 10 et 40°C, hors gel.

## Manipulation

Pour les précautions de manipulation, se référer à la fiche de données de sécurité.

**1- Bien mélanger les produits séparément.**

2- Mélanger 1 part de **SUB PAINT Base** à une part de **SUB PAINT Durcisseur** à l'agitateur à peinture pendant 2 minutes.

Appliquer le mélange au rouleau ou au pinceau.

Rendement : 0,250 Kg/m<sup>2</sup> par couche. 1 à 2 couches sont nécessaires suivant la porosité du support.

Laisser sécher 4 heures minimum avant d'appliquer le revêtement de finition.

Les outils peuvent se nettoyer à l'eau.

Toutes les recommandations à l'usage de nos produits que nous donnons par écrit, verbalement ou de façon implicite à partir des résultats des essais effectués par nous sont basées sur l'état actuel de nos connaissances. Bien que les informations contenues dans cette fiche soient exactes, aucune responsabilité ne peut être acceptée à l'égard de ces informations. Nous garantissons seulement que nos produits répondent aux spécifications désignées et ne font aucune autre garantie expresse ou implicite, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier que les conditions d'application sont hors de notre contrôle.



ZA du Roucagnier

361 rue du Roucagnier

Tél : +33 499 770 464 Fax +33 488 049 427

E-mail : [contact@sandtech.fr](mailto:contact@sandtech.fr)